

POLYSTICK® TU PLUS

SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE RENFORCÉE CONTRE LE VENT ET L'EAU

DESCRIPTION DU PRODUIT

Polystick TU PLUS est une sous-couche d'étanchéité autocollante à double renforcement, conçue pour être utilisée dans les applications de tuiles en mousse adhésive ou fixées mécaniquement. Utilisant la technologie ADESO®, Polystick TU PLUS se compose d'un composé supérieur en bitume modifié aux polymères, résistant aux UV, et d'un composé SBS (élastomère) autocollant sur la face inférieure. Un film détachable en deux parties qui protège le composé auto-adhésif permet une application facile.

TU PLUS est doté d'une double armature composée d'un matelas interne en fibre de verre et d'un tissu de surface supérieur renforcé de polyester. Cette combinaison de renforts crée une membrane robuste qui offre une résistance à la perforation des carreaux lourds et aux imperfections de la terrasse et du substrat. La surface supérieure est conçue pour résister au glissement et à l'empilement des carreaux.

Polystick TU PLUS est doté d'un traitement adhésif breveté SEALLap® appliqué en usine au niveau du chevauchement de la membrane, ce qui permet d'obtenir rapidement une liaison étanche.

Bien que le Polystick TU PLUS soit conçu comme une sous couche pour les revêtements en terre cuite et en béton, il n'est pas nécessaire de l'utiliser, cette membrane peut également être installée sous des tuiles d'ardoise. Ce produit convient pour les environnements à haute température (up to 265°F) sous les tuiles, le métal et autres couvertures de toit. Polystick TU PLUS peut être installé dans le cadre d'un système de sous-couche multicouche lorsqu'il est utilisé sur Polystick MTS PLUS.

APPLICATIONS TYPIQUES

- Sur de multiples supports : contreplaqué/OSB approuvé, feutres, isolation et Polyanchor HV*
- Applications de tuiles posées à l'aide d'un adhésif ou fixées mécaniquement.
- Peut être utilisé dans le cadre d'un système de sous-couche multicouche sur Polystick MTS PLUS.
- La membrane robuste offre une résistance au poinçonnement des tuiles lourdes et aux imperfections du substrat ; idéale pour les applications de réfection de toiture.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Durée d'exposition jusqu'à 360 jours*.
- Technologie brevetée ADESO à deux composants auto-adhésifs.
- Adhésif breveté SEALLap appliqué en usine pour des joints étanches rapides.
- Le double renforcement offre une résistance accrue à la perforation.
- Surface du tapis en polyester conçue pour une résistance au glissement et une forte adhérence de la mousse.
- La mousse adhère fortement au tissu supérieur et à la surface inférieure autocollante agressive pour une meilleure résistance au soulèvement par le vent.
- Le composé asphaltique assure une excellente étanchéité autour des clous.

DESCRIPTION TECHNIQUE **

Propriétés physiques	Méthode ASTM	Valeur ASTM
Charge maximale, longitudinale et transversale, min, kN/m (lbf/in.)	D5147	4.4 (25)
Allongement à la rupture, min de la portion de bitume modifié (%)	D5147	10
Résistance à la déchirure, longitudinale et transversale, min, N (lbf)	D5147	89 (20)
Perméabilité à la vapeur d'eau, max, perms	E96	0.1
Adhésion au contreplaqué à 40°F, min, lbf/pi de largeur	D1970	2.0
Adhésion au contreplaqué à 75°F, min, lbf/pi de largeur	D1970	12.0
Étanchéité autour du clou	D1970	RÉUSSI
Intégrité de l'étanchéité après flexibilité à basse température	D1970	RÉUSSI
Intégrité de l'étanchéité du joint de recouvrement	D1970	RÉUSSI
Résistance au glissement	D1970	RÉUSSI

*Se référer aux codes locaux, aux listes ou aux exigences de l'AHJ. Les codes remplacent les exigences et les recommandations de Polyglass.

**Les propriétés indiquées dans ce tableau sont "telles que fabriquées", sauf indication contraire.



DONNÉES DU PRODUIT***

Couverture nette (approximative) ... 200 ft ² (18.5 m ²)
Couverture brute..... 215 ft ² (20 m ²)
Poids (approximatif) 79 lbs (36 kg)
Épaisseur (nominal) 80 mils (2.0 mm)
Taille du rouleau.... 65'8" x 39 3/8" (20 m x 1 m)
Rouleaux/palette..... 25

***Toutes les valeurs sont nominales au moment de la fabrication

NORMES APPLICABLES

- ASTM D1970
- Classé UL
- ICC ESR-1697
- Conforme à la norme FORTIFIED Roof™
- Code de la construction de Floride
- Approuvé par le comté de Miami-Dade
- Département d'assurance du Texas



CODES DE PRODUITS

- PSTUPLQ



POLYSTICK® TU PLUS

SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE RENFORCÉE CONTRE LE VENT ET L'EAU

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Polystick TU PLUS peut être appliquée directement sur le support de toiture lorsque le code le permet, ou sur divers substrats approuvés tels que la plaque d'ancrage à clouer Polyanchor HV et l'isolation Polytherm. Pour plus d'informations et d'exigences concernant les substrats, se référer à la publication de Polyglass "Suitable Substrates for Self-Adhered (SA) Membranes" (substrats appropriés pour les membranes auto-adhésives)."
- Ne pas appliquer directement sur des bardages ou autres revêtements de toiture existants.
- Appliquer seulement lorsque le substrat est sec et que les températures liées au projet (air, toit, membrane) sont de 40°F et plus.
- Veillez à respecter toutes les recommandations et exigences du code du bâtiment local en ce qui concerne la largeur des matériaux de barrage de glace. Si une couverture complète du toit est souhaitée, une ventilation adéquate de la structure est recommandée. Consulter un professionnel de la conception pour connaître les exigences en matière d'aération. Les applications impliquant des greniers non ventilés ou des revêtements avec des barrières radiantes, une feuille d'ancrage est recommandée pour permettre la ventilation et empêcher la création d'un double pare-vapeur.
- Dans les applications à forte pente où le clouage arrière peut être nécessaire, il faut s'assurer que tous les clous sont recouverts par la feuille suivante qui se chevauche.
- Polystick TU PLUS doit être recouvert dans les 360 jours, sauf indication contraire de l'autorité compétente.
- Utiliser le ciment modifié PolyPlus™ 50 ou PG 500 pour sceller tous les recouvrements, détails d'arêtier et de faîtiage, raccords et patches qui n'ont pas été réalisés en usine.
- Appliquer un lit de ciment sur tous les métaux, événements, cheminées et autres accessoires de toiture.
- Utiliser pour toute réparation de la sous-couche avant l'application de la couverture finale.
- Vérifier les détails du projet pour les exigences d'installation appropriées

INSTALLATIONS DE MEMBRANE

- Couper Polystick TU PLUS à une longueur appropriée et utilisable avant la mise en place.
- Poser le matériau à plat en commençant par le point le plus bas
- Replier la membrane sur elle-même (dans le sens de la largeur) et décoller la moitié du film de protection du rouleau. Pousser/rouler progressivement le matériau en place en exerçant une pression ferme et régulière du centre vers l'extérieur. Répéter ce processus avec l'autre moitié du rouleau.
- Placez les rouleaux successifs en veillant à ce qu'il y ait un chevauchement d'au moins 6 pouces à l'extrémité et de 3 pouces sur les côtés. Positionner la feuille suivante en faisant chevaucher les joints qui doivent être alignés avec la ligne directrice au bas de la zone de clouage imprimée sur la surface de Polystick TU PLUS.
- Au niveau des chevauchements latéraux, retirer le film protecteur SEAllap et appliquer une pression uniforme sur la zone de jointure.
- Après avoir collé la sous-couche Polystick, une pression uniforme doit être appliquée sur toute la surface. Passer un rouleau lesté de 35 ou 75 livres ou un rouleau à gazon rempli d'eau. Le balayage de la surface de la membrane Polystick est également acceptable sur les toits à forte

pente où la sécurité est un problème. NOTE : Polyglass conseille de prendre des précautions de sécurité appropriées pendant le roulage sur tous les toits en pente.

- Pour les dessins détaillés et les procédures d'installation recommandées de segments de toit typiques, tels que les conditions de l'armier, veuillez-vous référer à notre site Web à l'adresse suivante : www.polyglass.us

INSTALLATIONS DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us
Ligne générale : (888) 410-1375
(954) 233-1330
Service clientèle : (800) 222-9782
Service technique : (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Avis de non-responsabilité : A moins qu'il ne soit incorporé dans une garantie supplémentaire du fabricant, Polyglass garantit son (ses) produit(s) contre les défauts de fabrication qui entraînent directement des fuites pour une période d'un an.

Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont données en toute bonne foi dans les limites des tolérances de fabrication et d'essai applicables.

Polyglass U.S.A., Inc. se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits à tout moment et sans préavis. Polyglass U.S.A., Inc. ne peut être tenu responsable de l'utilisation de ses produits dans des conditions indépendantes de sa volonté. Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et les informations relatives à la garantie, visitez le site www.polyglass.us

Ce produit est admissible à être utilisé comme composant d'un système de toiture admissible au programme FORTIFIED. L'utilisation de ce produit ne garantit pas la désignation FORTIFIED™. Afin d'être admissible à la désignation FORTIFIED, un système de toiture complet (composants et accessoires) doit répondre aux exigences détaillées dans la norme FORTIFIED Home™ et être installé par un entrepreneur en pose de toiture certifié FORTIFIED. Les produits qui doivent répondre aux exigences comprennent, sans s'y limiter, les couvertures, les composants de ventilation des entretoits, un système de platelage de toiture étanche certifié, les sous-couches de toiture, les bordures métalliques et les fixations appropriées pour tous les composants fixés mécaniquement. La documentation relative à tous les produits et à leur installation est obligatoire. Des conditions supplémentaires, des critères d'éligibilité et des restrictions s'appliquent. Consultez les normes actuelles FORTIFIED Home chez <https://fortifiedhome.org/technical-documents/> pour plus d'informations.