

POLYGLASS® PMMA POLYESTER REINFORCEMENT TISSU DE RENFORT DE POLYESTER HACHÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le renfort de polyester PMMA Polyglass est utilisé dans les systèmes de membrane renforcés liquides appliqués à froid Polyglass pour améliorer la résistance à la déchirure, la résistance à la perforation et les capacités de pontage des fissures tout en maintenant l'uniformité de la membrane.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	RENFORT DE POLYESTER PMMA POLYGLASS
État physique	Solide
Épaisseur nominale	30 – 40 mils
Poids (g/m ²)	110
Résistance à la rupture (N/50 mm)	≥ 130 - MD ≥ 150 - XMD
Allongement %	≥ 50 - MD ≥ 70 - XMD
Résistance au déchirement	20 > daN
Résistance à la perfora	24 > daN
Absorp	< 1%

COUVERTURE

Prévoir un chevauchement de 2" (5 cm) aux chevauchements latéraux, de 4" aux chevauchements d'extrémité, et 4" à tous les solins et 5 % supplémentaire pour les pertes.

Durée de conservation :

Indéfinie si le produit est entreposé adéquatement.

Manipulation:

Toujours entreposer dans un lieu frais et sec. Entreposer à la verticale pour éviter de déformer les rouleaux et de froisser le tissu.

Les renforts de polyester PMMA Polyglass peuvent être éliminés dans les sites de décharge ordinaires.

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipula

Usage professionnel uniquement - Tenir hors de portée des enfants.

SITES DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Ligne générale : (888) 410-1375
(954) 233-1330

Service à la clientèle : (800) 222-9782
Service technique: (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et des renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.polyglass.us



EMBALLAGE

- Rouleau : 41.3" × 164'
- Rouleau : 13.8" × 164'

COULEURS

- Blanc

COMPOSANTS COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE RÉSINE PMMA POLYGLASS

- Système de résine PMMA Polyglass
- Bouche-pores PMMA Polyglass
- Solin PMMA Polyglass



Clause de non-responsabilité : À moins d'être intégré à une garantie supplémentaire du fabricant ou d'en faire partie, Polyglass garantit son ou ses produits contre les défauts de fabrication qui entraîneraient la non-conformité du matériau aux spécifications du produit pour une période de 12 mois.

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont données de bonne foi dans les limites des tolérances de fabrication et d'essai applicables. L'utilisateur du produit, et non Polyglass, est responsable de déterminer l'adéquation et la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue par l'utilisateur.



www.polyglass.us