

POLYGLASS® PRIMER WET

APPRÊT ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS CONÇU POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE ENTRE LE BÉTON FRAIS ET LES SYSTÈMES DE MEMBRANES TECNOCOAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Polyglass Primer Wet est un apprêt époxy à deux composants conçu pour améliorer l'adhérence entre le béton frais et les systèmes de membranes Tecnocoat.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Apprêt 100% époxy
- 15 kg, ratio 3.92:1
- Durée de vie en pot : 40 minutes
- Temps de séchage : 6 heures
- Rendement à 10 mils : 160 pi²/gal (410 pi²/ensemble)
- Application au rouleau, au pinceau, à la truelle dentelée ou à la raclette
- Application du système à partir de 40°F (4°C) et en hausse sur le béton
- Peut être appliqué sur du béton frais (5 jours après la mise en place)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Propriété	Valeur
Viscosité	5,000 cps
Densité	1.5 g/cm ³
Ratio de mélange	3.92:1
Teneur en solides	100%
Teneur en COV	0
Dureté Shore A	80
Plage de température d'application	40°F et en hausse
Durée de vie en pot	40 minutes
Temps de séchage	6 heures
Application sur béton frais	5 Jours

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Conçu pour être utilisé dans des systèmes intégrant Tecnocoat P-2049, Tecnocoat H-2049, Tecnocoat P-2049 AL et Tecnocoat CP-2049.

LIMITATIONS

Ne pas utiliser sur des substrats métalliques. Pour les substrats métalliques, utiliser Primer EP-1020 ou consulter le service technique de Polyglass.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Durée de conservation de 18 mois lorsqu'entreposé dans les contenants d'origine, dans un environnement sec, à une température comprise entre 40°F et 95°F (4°C à 35°C). Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive, du froid ou de l'humidité.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Toute laitance, tout traitement de surface ou agent de décoffrage, ainsi que tout autre contaminant doivent être éliminés. Le béton doit présenter un profil de surface ICRI de 3 à 5, généralement obtenu par une préparation mécanique.



DONNÉES DU PRODUIT

Méthode d'application ... rouleau, pinceau, truelle dentelée ou raclette

DOMAINES D'UTILISATION

- Béton

EMBALLAGE

Ensemble en seau métallique (15 kg)

- Partie A 11.95 kg (1.84 gal)
- Partie B 3.05 kg (0.73 gal)

CODES DE PRODUIT

- 0194415 Partie A 11.95 kg
- 0194515 Partie B 3.05 kg

POLYGLASS® PRIMER WET

APPRÊT ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS CONÇU POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE ENTRE LE BÉTON FRAIS ET LES SYSTÈMES DE MEMBRANES TECNOCOAT

APPLICATION

TEMPÉRATURE

La température du substrat et de l'air ambiant doit être comprise entre 40°F et 95°F (4°C à 35°C). Les parties A et B sont sensibles à l'humidité; assurez-vous que les seaux soient protégés de l'humidité durant l'entreposage et l'application.

MÉLANGE ET APPLICATION

Après ouverture, verser lentement tout le contenu de la partie B dans le seau de la partie A. Mélanger pendant environ 4 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Ne pas trop mélanger et éviter d'emprisonner de l'air.

Appliquer immédiatement après le mélange à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau, d'une truelle dentelée ou d'une raclette.

Primer Wet doit être appliqué en couches d'environ 10 mils.

S'assurer que les membranes d'étanchéité Tecnocoat soient appliquées dans les 24 heures suivant l'application de Primer Wet.

NETTOYAGE

- Les outils peuvent être nettoyés avec du xylène ou du MEK.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : lors de la manipulation ou de la pulvérisation, utiliser un respirateur à épuration d'air.
- Protection de la peau : porter des gants en caoutchouc et les retirer immédiatement en cas de contamination. Porter des vêtements de protection propres. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après le travail et avant de manger, de boire ou de fumer.
- Yeux / visage : porter des lunettes de sécurité afin d'éviter les éclaboussures et l'exposition aux particules en suspension.
- Éliminer les déchets conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

SIÈGE SOCIALS

Polyglass U.S.A., Inc.

1111 West Newport Center Drive

Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Ligne générale : (888) 410-1375

(954) 233-1330

Service client : (800) 222-9782

Service technique : (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Avis de non-responsabilité du produit :

Réservé à un usage professionnel seulement.

À moins d'être intégrée à une garantie supplémentaire du fabricant ou d'en faire partie, Polyglass garantit ses produits contre les défauts de fabrication entraînant directement des fuites pour une période de 1 an. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et les instructions de manipulation. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont communiquées de bonne foi, dans les tolérances de fabrication et d'essais applicables. Polyglass U.S.A., Inc. se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits en tout temps et sans préavis. Polyglass U.S.A., Inc. ne peut être tenue responsable de l'utilisation de ses produits dans des conditions indépendantes de sa volonté. Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits, les dessins détaillés et les renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.polyglass.us.